




P895 Düz Polikarbonat Levha



- Master Panel cephe paneli uygulanan yapılarda ışıklık malzemesi olarak uygulanır.
- Yanal binilerinin olmaması sebebiyle doğrama arasında cama alternatif olmasını sağlar.
- Cama göre daha hafif ve düşük maliyetli olması avantajdır.
- Yüksek ısı dayanımına sahiptir.
- Yüksek UV dayanımına sahiptir.
- Yüksek darbe direnci gösterir.
- Uygun ışık ihtiyacına göre şeffaf veya opal üretilir.
- Mimari ihtiyaçlara ve nakliye koşullarına bağlı olarak istenilen boyda üretilir.
- Tono çatı vb. uygulamalarda bükülebilir.



Assan Panel ürünleri hakkında burada verilen bilgiler, özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Assan Panel'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünlerin doğru taşındığı, saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Assan Panel'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler için uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Assan Panel ürünlerini kullanırken doğru ürünü, doğru koşullarda, doğru şekilde ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Assan Panel tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Assan Panel sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Assan Panel'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Assan Panel'e başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



Kalınlık	30 mm
Faydalı Eni	895 mm
Uzunluk	Min 100 mm,
Max. Nakliye ve Montaj Koşullarına Bağlıdır	Min 100 mm,
Isıl Geçirgenlik Katsayısı	1,35 W/m ² K
Isıl Genleşme Katsayısı	0,065 mm/m°C
Isıl Geçirgenliği	Şeffaf %59, Opal %30
Sıcaklık dayanımı	-40 °C/ + 120 °C
Bükülme yarıçapı	Min. 6000 mm

